Apprêt uréthane 2K PS5012[MC] COV 2.1

L'apprêt uréthane à deux composantes PS5012[MC] COV 2.1 est conçu pour répondre aux normes les plus strictes en matière de COV et pour offrir un grand pouvoir garnissant. Facile à poncer, teintable et résistant à la pénétration de la couleur, il ne contient pas de chromate et peut être utilisé comme apprêt et peinture d'impression.

Produits correspondants
Les comparaisons de produits sont basées sur la substitution de produits similaires. La performance et les rapports de mélange peuvent varier.

DuPont	PPG	SW	BASF
3240[MC]	DCP21	----	----

MODE D'EMPLOI

Les recommandations concernant l'application sont pour une température ambiante de 25 °C.
Le temps de séchage varie selon la température et l'humidité.

RAPPORT DE MÉLANGE SELON LE VOLUME – Comme apprêt (4:1) (Consulter la fiche de renseignements sur le produit n° 1000 pour l'option de peinture d'impression)

Combiner les composants selon le volume, mélanger complètement et filtrer avant de pulvériser.
Consulter la fiche de renseignements sur le produit n° 1066 pour le mode d'emploi détaillé.

4 parties d'apprêt uréthane PS5012A[MC] (gris)
1 partie d'activateur d'apprêt uréthane PS5012B[MC]

DURÉE DE VIE EN POT

1 heure à 25 **°C**
Remarque : L'accélérateur PE35ACC peut être ajouté pour réduire le temps de séchage et prolonger la durée de vie en pot. Ajouter 15 ml pour un litre d'apprêt mélangé

PISTOLET – Comme apprêt

	Buse	Pression
HVBP par gravité :	1,8 – 2,0 mm	7 – 10 lb/po^2 au chapeau
HVBP par siphon :	1,8 – 2,2 mm	7 – 10 lb/po^2 au chapeau
Haute efficacité par gravité :	1,5 – 1,8 mm	30 – 40 lb/po^2 d'aspiration
Haute efficacité par siphon :	1,8 mm	30 – 40 lb/po^2 d'aspiration

APPLICATION COMME APPRÊT



1. Appliquer sur des surfaces convenablement préparées.
2. Appliquer en couches complètement chargées et laisser sécher de 5 à 10 minutes entre les couches.
3. En cas d'application de couches doubles, laisser sécher 20 minutes entre les couches.
4. Pour les meilleurs résultats, ne pas appliquer plus de trois couches.

TEMPS DE SÉCHAGE AVANT LE PONÇAGE

1. L'apprêt doit être poncé avant de recevoir une couche de finition.
2. Séchage à l'air : de 1½ à 2 heures à 25 **°C** par couche.
3. Séchage par cuisson : Laisser sécher 15 minutes, puis cuire à 65 **°C** pendant 45 minutes. Refroidir avant de poncer. **Remarque** : Il est possible d'utiliser des lampes infrarouges.

TEMPS DE SÉCHAGE AVANT L'APPLICATION D'UNE COUCHE DE FINITION

1. L'apprêt doit être poncé avant de recevoir une couche de finition.
2. Appliquer la couche de finition dans les 24 heures suivant le ponçage à sec ou de 4 à 6 heures suivant le ponçage humide.
3. Consulter la fiche de renseignements sur le produit n° 1000 pour le mode d'emploi détaillé.

DONNÉES PHYSIQUES (Apprêt)

Séchage avant ponçage :	2 heures par couche	Apprêt – fiche signalétique n° 9
Épaisseur de la couche :	2,5 mil ± 0,5 par couche	Activateur – fiche signalétique n° 6
Solides en volume :	40,6 %	FRP n° 1000
COV, appliqué :	2,10 lb/gallon	

Lire et suivre tous les renseignements techniques, étiquettes et fiches signalétiques avant l'application. Tenir le produit hors de la portée des enfants et animaux. Porter de l'équipement de sécurité adéquat en tout temps (respirateur, gants, lunettes et vêtements de protection).

Fiche de vente PS5012MC

Formulaire no 9031F

BIG SKY®

MONTANA
BIG SKY
2K URETHANE
PRIMER / SEALER - GRAY
PS5012A™
2.1 VOC
DANGER! HARMFUL IF INHALED. FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
FOLLOW CAUTIONS ELSEWHERE ON THIS LABEL.
FOR PROFESSIONAL USE ONLY.
1 U.S. GAL. (3.785L) / 3,785 LITRE / 1 GALON (3.785 LITROS)

APPRÊT URÉTHANE 2K PS5012MC (gris) COV 2.1

Faible teneur en COV. Grand pouvoir garnissant. Teintable.

DESCRIPTION

L'apprêt uréthane à deux composantes PS5012MC COV 2.1 est conçu pour répondre aux normes les plus strictes en matière de COV et pour offrir un grand pouvoir garnissant. Facile à poncer, teintable et résistant à la pénétration de la couleur, il ne contient pas de chromate et peut être utilisé comme apprêt et peinture d'impression.

AVANTAGES

- Grand pouvoir garnissant
- Ponçage rapide et facile
- Excellente résistance à la pénétration de la couleur
- Faible en COV 2.1
- Teintable
- Options apprêt ou peinture d'impression

CHEM SPEC USA MONTANA

Tél. : 800-328-4892 ● Téléc. : 330-669-3965
9287 Smucker Road ● Orrville, OH ● 44667
Site web : www.chemspecpaint.com